

Rayresin

Dvokomponentna epoksidna smola za instalacije do 1 kV.

Smola za električnu izolaciju i za zaštitu termoreaktivnog NN i SN pribora. Dve komponente, osnovna smola i učvršćivač, mešaju se da bi se pokrenula reakcija unakrsnog povezivanja. Odlično vezivanje za metalne, plastične i gumene komponente.



Vreme unakrsnog

povezivanja:

20 minuta na 20°C

Tvrdoća:

70 Shore D

Dielektrična čvrstoća:

21 kV/mm

Specifična težina:

1,07 kg/dm³

1,7 kg/dm³ for Rayresin Tan

3,8

Upijanje vode:

0,8% max



Rayresin

Product	Colour	Package type	Total quantity
Rayresin 170	●	Bicomponent single dose bags	170 gr
Rayresin 210	●	Bicomponent single dose bags	210 gr
Rayresin 420	●	Bicomponent single dose bags	420 gr
Rayresin Tan 3,8	●	Tin with mineral charge	3.8 kg



Uklonite separator iz Rairesin vrećice.



Mix 2 komponente (30" max).



Sipajte Rayresin u kutiju(1' max).



Instalacija završena.